DALAMANT

АКРИЛОВАЯ КРАСКА
ИНТЕРЬЕРНАЯ

DALAMANT «Интерьерная краска» – высококачественная акриловая краска, применяется для финишной отделки стен и потолков в помещениях со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой, подверженных загрязнению и переменной влажности: коридоры, кухонные зоны, лестничные площадки. Используется для всех типов минеральных поверхностей, а также для древесины, ДСП и ДВП. Подходит для обоев под покраску. Покрытие отличается износостойкостью, устойчиво к мытью с использованием мягких моющих средств. Интерьерная краска DALAMANT создает экологичное матовое покрытие, обладает высокой укрывной способностью и долго сохраняет цвет. Обладает паропроницаемостью. Состав безопасен для здоровья человека и окружающей среды, не содержит токсичных компонентов. Гарантирует целостность покрытия до 10 лет.

Расход

слой	0.9л	2л	9л
10 – 12 м²/л	**9 – 11 м²**	**20 – 24 м²**	**90 – 108 м²**

Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от метода и условий нанесения. При распылении краскопультом расход может отличаться от заявленного из-за особенностей способа нанесения. Потери состава при распылении увеличивают общий расход, поэтому практический результат может быть выше ожидаемого.

Время высыхания

60 минут
на отлип

4 часа
межслойное

24 часа
полное

24 дня
набор максимальной прочности защитной пленки

При температуре 22°С и относительной влажности не более 65%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Колеровка

DULUX, Tikkurila Symphony, NCS, RAL.

Универсальными колерами или машинным способом по каталогам. База А (белая) – в пастельные тона. База С (прозрачная) – в насыщенные цвета.

Тип обрабатываемых поверхностей

Стены, потолки (бетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, кирпич, штукатурка, обои под покраску).

Данные по ЛОС

Не более 2 г/л (количество летучих органических соединений до 30 г/л по стандартам 2004/42/ЕС на 2010 г.).

Тип поверхности

Матовая, степень блеска 6% при 85° по SFS 3632.

Класс устойчивости

2 класс по DIN EN 13300, от 5 до 20 микрон при 200 циклах влажного истирания.

Укрывистость

2 класс по DIN EN 13300, от 98 до 99,5%.

Температура использования материала

От +5 до +25°С, при относительной влажности до 65%.

Область применения

Для внутренних работ. Не применяется для пола.

Срок службы покрытия

10 лет. Далее рекомендуется обновление поверхности.

Разбавление

Состав готов к применению. Не смешивать с другими красками и растворителями.



Фасовка

0.9 л, 2 л, 9 л

Меры предосторожности

Без запаха. При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей. При распылении не вдыхать пары, работы проводить с применением средств индивидуальной защиты. Во время нанесения состава и до полного высыхания необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в рабочей зоне.

Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Перед нанесением поверхность необходимо зашпатлевать и отшлифовать, удалить пыль, масляные, клеевые пятна и старые покрытия. Перед нанесением краски рекомендуется использовать грунтовку DALAMANT. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. В течение суток после окрашивания не допускать контакта поверхности с водой. Нанесение краски на обои возможно через 24 часа после оклейки, и обязательного удаления остатков клея. Желательно провести тестовое окрашивание.

Инструмент

Кисть, валик, безвоздушный краскопульт.

Нанесение

При окрашивании больших площадей используйте краску одной партии. Перед применением тщательно перемешайте состав. Для наилучшего результата наносите краску в два слоя.

Кисть

Рекомендуется использовать синтетические кисти. Не набираете на кисть слишком много краски, чтобы избежать разводов. Двигайтесь кистью в одном направлении: сверху вниз или слева направо. Не повторяйте движения по уже окрашенным участкам, чтобы не оставить следов другого цвета. При комбинированном методе нанесения (кисть и валик) выравнивайте окрашенные кистью участки валиком по свежему слою.

Валик

Для ровных поверхностей используйте валик с коротким ворсом из микрофибры. Для неровных поверхностей лучше подойдут валики с длинным ворсом. Перед началом работы смочите валик водой и встряхните, чтобы поднять ворс. Наносите краску в одном направлении, поддерживая умеренный темп. Следите, чтобы стык между полосами краски оставался влажным до полного высыхания. Валик должен быть постоянно увлажнен краской.

Краскопульт

При распылении добивайтесь равномерного нанесения краски, избегая излишков и пропусков. Настройки оборудования зависят от типа и конфигурации и определяются опытным путём.

После нанесения

В течение суток не допускайте контакта поверхности с водой. По окончании работ промойте инструменты водой с мылом.

Состав

Сополимерная акриловая дисперсия, деминерализованная вода, модифицирующие добавки, рутильная форма диоксида титана, консервант тарный.

Условия хранения и транспортировки

Гарантийный срок 24 месяца от даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Предохранять от прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка при температуре до -30°С. Продолжительность транспортировки при отрицательных температурах не более 5 суток, при условии, что количество циклов замораживания–оттаивания будет не более 5 (1 цикл не более суток). Для восстановления потребительских свойств замороженного материала, не ускорять его оттаивание с помощью нагревательных приборов. Размораживать при комнатной температуре минимум 24 часа. Ускорение оттаивания приведет к нарушению свойств и характеристик материала. После размораживания материал тщательно перемешать. Не перемешивать до полной разморозки. За несоблюдение правил хранения и транспортировки материала, повлекших порчу продукта, производитель ответственности не несёт.

Утилизация

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.

Уход за поверхностью

Очистку покрытия можно производить с помощью мягкой ткани или губки, применяя мыло или обычные моющие средства. Если загрязнения трудновыводимые, можно использовать хлорированные и абразивные составы, а также губку с жёстким ворсом. При этом важно следовать инструкциям производителя моющего средства. После завершения очистки поверхность следует тщательно промыть чистой водой. Мыть покрытие необходимо, избегая подтёков и разводов. Процесс следует проводить сверху вниз, обрабатывая большие участки с равномерным усилием, чтобы добиться полной чистоты стены. Не рекомендуется применять интенсивное точечное мытьё. Устойчивость покрытия к мытью сохраняет его защитные свойства, так как краска не истирается в процессе. Однако из-за истирающего воздействия могут сглаживаться шероховатости поверхности, что иногда приводит к появлению блеска в отдельных местах.

ВАЖНО

Технические данные в документации основаны на наших практических наблюдениях и результатах испытаний. Они не могут гарантировать качество окраски. Если информация в документации неполная или противоречивая, она должна быть подтверждена письменным заявлением от производителя.

Редакция

Апрель 2026